



# Technische documentatie

## De Kitcentrum Perfume Seal 310ml

Kitcentrum Perfume Seal is de eerste kit op geur. Geproduceerd om jouw badkamer of keuken een permanent frisse geur te geven. Duurzaam geproduceerd en verpakt in een FSC-doos. Kortom DE #Nr1 kit op geur

### Eigenschappen

- Permanent frisse geur
- Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
- Niet corrosief (bijtend) voor metalen
- Ook voor natuursteen geschikt
- Schimmelwerend
- Zeer goede UV- en weersbestendig
- Uitharding 2/3mm per 24 uur
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Verpakt in een duurzame doos
- Duurzaam geproduceerd
- In 6 frisse geuren

### Bekijk de introducevideo

[klik hier](#)



Vliegensvlug geleverd

### Toepassingen

De Kitcentrum Perfume Seal is dé siliconenkit voor een permanent frisse binnen omgeving en tevens geschikt voor buiten. Denk aan bijvoorbeeld:

- Het schimmelwerend afdichten van een sanitaire ruimte
- Keuken, woonkamer, plinten, trap, kozijnen en deuren
- Afdichten van natuur- en hardsteen zoals marmer, graniet, beton en kritische poreuze materialen.
- Sauna en zwembad
- Buiten (door de wind ruik je de geur natuurlijk minder)

### Leveringsvormen

| Kleur | Geur                | Inhoud          |
|-------|---------------------|-----------------|
| Wit   | Lavendel/Rozemarijn | 290ml per koker |
| Wit   | Oceaan Fris         | 290ml per koker |
| Wit   | Dennen              | 290ml per koker |
| Wit   | Citroen             | 290ml per koker |
| Wit   | Tropische Mango     | 290ml per koker |
| Wit   | Framboos/Vanille    | 290ml per koker |



## Technische gegevens

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| Basis   | -          | Siliconen    |
| Standvermogen (mm)                                | ISO 7390   | <2           |
| Dichtheid (g/ml)                                  | -          | 1,58         |
| Huidvormingstijd (min)                            | 23°C/55%RV | 10           |
| Doorharding na 24 uur (mm)                        | 23°C/55%RV | 3            |
| Krimp   | -          | Vrijwel niet |
| Toelaatbare vervorming (%)                        | -          | 25           |
| Temperatuur bestendigheid na volledige uitharding | -          | -40°C/180°C  |
| Mechanische waarden                               | 2mm film   | -            |
| Shore A hardheid                                  | DIN 53505  | 59           |
| Modulus 100% (MPa)                                | DIN 53504  | 1,65         |
| Treksterkte (MPa)                                 | DIN 53504  | 2,90         |
| Afschuifsterkte (MPa)                             | ISO 4587   | 2,50         |
| Rek bij breuk (%)                                 | DIN 53504  | 500          |

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, in ieder geval 15 maanden houdbaar na productiedatum.

## Aanbreng condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen de +5°C en +40°C.
- Het wordt aanbevolen om de Kitcentrum Perfume Seal te verspuiten met de Kitcentrum Multi Kitspuit.
- Snijdt de meegeleverde tuit (niet te schuin) af.
- Niet poreuze ondergrond goed ontvetten met behulp van een cleaner.
- Poreuze ondergronden voorbehandelen met een primer.



## Overschilderbaarheid

De Kitcentrum Perfume Seal is op siliconen (neutrale oxyme) basis. Het is hierdoor niet overschilderbaar.

## Reinigen

Vers-/ niet uitgeharde Kitcentrum Perfume Seal op de ondergrond, gereedschap, handen en huid zijn gemakkelijk te reinigen met Kitcentrum Eco Ultra Wipes en eventueel een cleaner. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

## Beperking & aanbevelingen

Niet geschikt voor continue waterbelasting en voegafdichtingen. Ongeschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Het is altijd raadzaam hechting, materiaal en eventuele verfverdraagzaamheid te testen. Het vervoeren van de kit kan gemakkelijk met een Kitcentrum Kit kratje.

## Gezondheid & veiligheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met water spoelen en z.s.m. een arts raadplegen.

## Garantie & aansprakelijkheid

Niet onbelangrijk. Hiervoor verwijzen we je graag naar onze [algemene voorwaarden pagina](#).

