



Artikel Nr: 2040

## PVC elektro-isolatie tape

- PVC elektro-isolatie tape, voorzien van een zeer sterke en flexibele drager
- Voor het isoleren of coderen van stroomkabels
- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming
- Vlamvertragend
- Zeer goede resultaten bij lage temperaturen en in vochtige omstandigheden
- Voldoet aan de RoHS richtlijn

### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurrubber
Kleefkracht	4.6N / 25mm RVS
Drager	Zacht PVC
Temperatuurbereik	-10°C / +90°C
Rek tot breuk in %	>150%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2040BL1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Blauw
2040BL1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Blauw
2040BL5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Blauw
2040BR1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Bruin
2040BR1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Bruin
2040GE1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Geel
2040GE1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Geel
2040GE5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Geel
2040GG1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Geel/Groen
2040GG1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Geel/Groen
2040GRI1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Grijs
2040GRI1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Grijs
2040GRI5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Grijs

#### Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

#### Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)



Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2040GRI610	6mm	10m	0,13mm	Nee	500	Grijs
2040GRO1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Groen
2040GRO1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Groen
2040GRO5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Groen
2040R1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Rood
2040R1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Rood
2040R5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Rood
2040RW1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	42	Rood/Wit
2040W10010W	100mm	10m	0,13mm	Ja	75	Wit
2040W1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Wit
2040W1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Wit
2040W5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Wit
2040Z10010W	100mm	10m	0,13mm	Ja	75	Zwart
2040Z1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	500	Zwart
2040Z1525W	15mm	25m	0,13mm	Ja	200	Zwart
2040Z1910W	19mm	10m	0,13mm	Ja	500	Zwart
2040Z2525W	25mm	25m	0,13mm	Ja	300	Zwart
2040Z5010W	50mm	10m	0,13mm	Ja	150	Zwart
2040Z5025W	50mm	25m	0,13mm	Ja	150	Zwart
2040ZBL1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	42	Zwart/Blauw
2040ZGG1510W	15mm	10m	0,13mm	Ja	42	Zwart/Geel/Groen

**Gebruiksspecificatie:**

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

**Garantiebepaling:**

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)